

Mousse en PVC 200 expansé



Densité kg/m ³	ASTM D1622	kg/m ³	nominale	200
Résistance à la compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	4,84 4,64 4,00
Module de compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	212 198 172
Resistance a la rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	6,61 5,61 5,33
Module de rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	415 343 317
Résistance au cisaillement	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	3,59 3,23 2,81
Cisaillement module	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	78 74 65
Allongement de cisaillement à la rupture	ASTM C273	%	average	41
Dimensions standard		mm		750 1600 48