

Mousse en PVC 60 expansé



Densité kg/m ³	ASTM D1622	kg/m ³	nominale	60
Résistance à la compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	0,96 0,75 0,61
Module de compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	46 31 25
Resistance a la rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	2,11 1,33 1,19
Module de rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	106 75 66
Résistance au cisaillement	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	0,77 0,70 0,60
Cisaillement module	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	21 17 14
Allongement de cisaillement à la rupture	ASTM C273	%	average	13
Dimensions standard		mm		1150 2450 78